



GLIMS® S-Line

Смесь сухая напольная самовыравнивающаяся универсальная. Для внутренних работ.

Наливной пол быстротвердеющий для выравнивания оснований под плитку, ламинат, ковролин и линолеум. Для внутренних работ. Ручное или механизированное нанесение.

цвет	светло-серый
максимальная фракция (наполнитель), мм	0,5
количество воды на 1 кг сухой смеси, л	0,33-0,35
толщина нанесения (min/max), мм	2-100
жизнеспособность, мин	30
растекаемость по ГОСТ, см	Рк6 26-30
время, через которое можно ходить, ч	4
адгезия (через 28 суток), МПа	1,5
расход при толщине 1 мм, кг/м ²	1,3
прочность на сжатие, МПа	15
прочность на растяжение при изгибе, не менее МПа	6

- Быстротвердеющий
- Выравнивает перепады от 2 до 100 мм

- Формирует ровное гладкое основание
- Не требует нанесения финишного наливного пола

- Не пылит после высыхания
- Идеален в системе подогрева пола

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Наносится на бетон, цементные стяжки, наливные полы на гипсовом или комплексном вяжущем. Поверхность должна быть сухой, прочной, очищенной от пыли, грязи, краски и масляных пятен. Рекомендуется заделать все сквозные щели и отверстия; подготовленную поверхность обработать грунтом GLIMS®PrimeГрунт или GLIMS®DeerPrimeГрунт с помощью кисти или валика. Сильно впитывающие влагу основания обработать дважды и дожидаться полного высыхания. При возможном поступлении влаги из основания перед началом работ произвести дополнительную гидроизоляцию материалами GLIMS®ВодоStop или GLIMS®GreenResin. Заливку GLIMS®S-Line проводить через 3 дня после нанесения гидроизоляции. При нанесении и отверждении наливного пола температура основания и окружающей среды должна быть выше +5 °С.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Сухую смесь засыпать в емкость с чистой водой из расчета 0,33-0,35 на 1 кг смеси (6,6-7,0 л на мешок 20 кг) и тщательно перемешать строительным миксером до однородного состояния без комков. Раствор выдержать 2-3 минуты и повторно перемешать в течение 1 минуты. Раствор находится в рабочем состоянии 25-30 минут после затворения.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Раствор равномерно разлить по поверхности пола до заданного уровня (маяки убираются) и дополнительно разогнать распределителем наливной

смеси. Во время заливки по раствору можно ходить в шкрабах или резиновых сапогах в течение 20 минут с момента приготовления смеси. Необходимо обеспечить непрерывность процесса заливки пола как минимум в пределах одной комнаты. В других случаях поверхность разбивается на несколько участков, выставляется опалубка, подготовленный участок заливается, раствор схватывается (3-4 часа), опалубка переставляется и заливается следующий участок. При толстослойном нанесении наливного пола, в связи с его высокой текучестью, работу следует проводить в II этапа: I – заполнение глубоких неровностей и технологическая сушка; II – сплошная заливка участка. В течение 2-х дней с начала проведения работ необходимо избегать сквозняков и резкого перепада температуры воздуха. Проводить дальнейшие работы можно только после полного высыхания пола (при толщине слоя до 5 мм – через 2 дня, 5-7 мм – 3 дня, 7-10 мм – 5 дней, 10-15 мм – 7 дней, 10-30 мм – 10 дней, при t 20 °С и относительной влажности 50%). **Дополнительная рекомендация:** перед укладкой керамической плитки в кухнях - обработать поверхность пола GLIMS®S-Line гидроизоляционными материалами GLIMS®GreenResin или GLIMS®Orange. При использовании GLIMS®S-Line в системе «Теплый пол» подготовка основания, приготовление раствора, технология производства работ не меняются. При электрическом подогреве пола толщина нанесения GLIMS®S-Line – не менее 10 мм от верхнего сечения кабеля системы. При водяном подогреве пола толщина нанесения – не менее 15 мм от верхнего

сечения трубы системы подогрева. При послойном нанесении толщина первого слоя должна перекрывать не менее 50% толщины кабеля или трубы подогрева пола, но не менее 2 мм. Материал экологически безопасен в применении и эксплуатации. При работе необходимо соблюдать нормы СНиП и производственной гигиены.

РАСХОД

1,3 кг/м² на 1 мм толщины слоя

УПАКОВКА

Бумажные крафт-мешки 20 кг (нетто).

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

При транспортировке и хранении мешки с сухой смесью следует защищать от повреждения и намокания. Срок хранения – 12 месяцев. Соответствует: смесь сухая напольная ГОСТ 31358–20. Класс радиационной безопасности – 1. ТУ 5745-010-40397319-2003 № 0380/4.

УТИЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Сухую смесь и затвердевший материал необходимо утилизировать как строительные отходы. Запрещается выбрасывать материалы в канализацию. Крафт-мешок следует утилизировать как бытовой мусор.