



GLIMS® VeluR

Смесь штукатурная цементная облегченная
теплосберегающая. Для наружных и внутренних работ.

Смесь штукатурная для фасадных и внутренних работ. Наносится на основания из пенобетона, газосиликатные блоки, кладку из клинкерного, керамического и силикатного кирпича, поризованные керамические блоки, керамзитобетонные блоки, а также ранее оштукатуренные поверхности.

цвет	серый
основа (вяжущее)	цемент
максимальная фракция заполнителя, мм	1,25
адгезия (через 28 суток) при нормальных условиях, МПа	не менее 0,3
время жизни раствора, мин	180-240
толщина нанесения (min/max), мм	5-35
время полного набора прочности, суток	28
расход при слое 10 мм, кг/м ²	8-9
расход воды на 1 кг смеси, л	0,33-0,35
класс радиационной безопасности	1
водоудерживающая способность, %	не менее 95
водопоглощение, max %	24
температура основания и проведения работ, °C	от +5 до +35
температура эксплуатации	-50+70
предел прочности при сжатии через 28 суток, МПа	3,7
предел прочности на растяжение при изгибе через 28 суток, МПа	1,1
коэффициент теплопроводности, Вт/(м·К)	0,18
марка по морозостойкости, циклов	50
время последующей отделки, суток	2-3

- Теплосберегающая
- От 5 до 35 мм за одно нанесение
- Не нуждается в штукатурной сетке
- Теплопроводность 0,18 Вт/(м·К)

- Совместима со всеми лакокрасочными материалами
- Не требует финишного шпатлевания
- Можно шпатлевать или красить через 2-3 суток

- Пластичная, водостойкая
- Атмосферостойкая, морозостойкая
- Экономичная, долговечная
- Соответствует европейским нормам (EN 998-1 класс CSII T2 W2)

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

При нанесении и отверждении штукатурного раствора температура основания и окружающей среды должна быть выше +5 °C. Раствор наносится на прочные, сухие, обеспыленные основания, процесс отверждения которых завершен. Пыльные, рыхлые слои и масляные пятна удалить с поверхности. Кладку из керамического кирпича, бетонные и шлакобетонные блоки необходимо предварительно обработать грунтовкой GLIMS®PrimeГрунт или GLIMS®DeerPrimeГрунт. Поверхность кладки из силикатного кирпича, поризованных блоков, ячеистого бетона, керамзитобетона; газосиликатные, пенобетонные и полистирольные блоки или старые оштукатуренные поверхности рекомендуется обработать грунтовкой GLIMS®PrimeГрунт или GLIMS®DeerPrimeГрунт два раза «мокрым по мокрому» и дождаться полного высыхания.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

В чистую воду засыпать сухую смесь из расчета 0,33–0,35 л воды на 1 кг сухой смеси (4,95–5,25 л на 15 кг). Смесь тщательно перемешать строительным миксером до получения однородной массы без комков. Раствор находится в рабочем состоянии 4 часа после за-

мешивания. При загустевании массы в емкости – «оживить» перемешиванием без добавления воды.

ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ

При выполнении работ необходимо защищать штукатурный слой от преждевременного высыхания, избегать воздействия прямых солнечных лучей, сильного ветра, дождя и отрицательных температур. Штукатурный раствор с помощью кельмы или шпателя набрасывают на предварительно подготовленное основание слоем от 5 до 35 мм за один проход. Если необходимая толщина штукатурного слоя больше 35 мм, рекомендуется послойное нанесение штукатурки и первый слой не разравнивается. Каждый последующий слой можно наносить не ранее чем через 24 часа после нанесения предыдущего.

Разравнивание раствора. Нанесенная штукатурная смесь разравнивается правилом. Если использовались маячковые профили, их рекомендуется удалить в течение 24 часов, а углубления выровнять штукатурной смесью GLIMS®VeluR. Заглаживать штукатурку можно через 4-6 часов после выравнивания или одновременно с затиранием с помощью стальной гладилки или широкого шпателя. Глянцевание возмож-

но в течение суток, но не ранее чем через 6 часов после разравнивания и/или заглаживания. Штукатурку необходимо сильно увлажнить и загладить с помощью металлической гладилки или шпателя. После проведенной обработки и окончательного высыхания на полученную поверхность допускается наносить финишные покрытия (окраска, облицовка керамической плиткой малого и среднего формата, обои и т.п.) без дополнительного шпатлевания.

РАСХОД

8-9 кг/м² на 10 мм толщины слоя

УПАКОВКА

Бумажные крафт-мешки 15 кг, 30 кг, п/э мешки 5 кг.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

При транспортировке и хранении мешки с сухой смесью следует защищать от повреждения и намокания. Смесь сухая штукатурная легкая для внутренних и наружных работ ГОСТ 33083-2014. Срок хранения 12 месяцев. Выпускается по ТУ 5745-010-40397319-2003 № 0370/13.

УТИЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Не допускается сбрасывать штукатурные смеси, а также отходы от промывки оборудования в водоемы санитарно-бытового использования и канализацию.