



GLIMS® PRO DFM Шуба 2.0

Штукатурка декоративная цементно-полимерная

Фактурная штукатурка «Шуба» для формирования декоративного покрытия с последующей покраской. Для фасадных и внутренних работ. Фракция 2 мм.

цвет	кремовый
максимальная фракция (наполнитель), мм	2
количество воды на 1 кг сухой смеси, л	0,19-0,2
толщина нанесения (min/max), мм	2
жизнеспособность, мин	180-240
время жизни раствора, мин	15
адгезия (через 28 суток) при нормальных условиях, Мпа	0,7
марка по морозостойкости, циклов	50
водопоглощение, max %	7
время полного набора прочности, суток	28
расход, кг/м ²	3,0-3,5

- Низкий расход
- Для внешних и внутренних работ

- Легкое нанесение
- Водостойкая
- Высокая паропроницаемость

- Трещиностойкая
- Можно красить через 2-3 дня

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Раствор укладывается на бетон, сборные конструкции, штукатурки и шпатлевки, кирпичные кладки и кладки из ячеистого бетона. Сильновпитывающие, пыльные и рыхлые слои удалить с поверхности. Поверхности обработать грунтом глубокого проникновения GLIMS®PrimeГрунт. Основания с перепадами более 3 мм рекомендуются предварительно выровнять штукатурной смесью GLIMS Tweed или высокопрочными шпатлевками GLIMS Stukko-RF или GLIMS StyroПрайм.

Рабочие поверхности с ветреной стороны необходимо защитить от дождя. При солнечной и очень теплой погоде нанесенную штукатурку следует закрыть брезентом, пленкой или сеткой до высыхания. При нанесении и отверждении материала температура основания и окружающего воздуха должна быть не ниже +5 °С. Материал экологически безопасен в применении и эксплуатации. Температурный диапазон эксплуатации от -50 до +70 °С. При работе соблюдайте нормы СНиП и производственной гигиены.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

В чистую воду засыпать сухую смесь из расчета 0,19-0,2 л воды на 1 кг сухой смеси (4,75-5 л воды на мешок 25 кг). Смесь тщательно перемешать строительным миксером до получения однородной массы без комков. Выдерживать 5 минут и повторно перемешать в течение одной минуты. Раствор находится в рабочем состоянии 3-4 часа. При загустевании массы в емкости — «оживить» перемешиванием без добавления воды.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Раствор укладывается на поверхность слоем толщиной не менее 2 мм при помощи широкого стального шпателя. Разравнивается и разглаживается при помощи пластиковой терки или стальной гладилки. При необходимости сделать перерыв в работе, по краям участка приклеить широкий малярный скотч, который удаляется с поверхности сразу после нанесения штукатурки, образуя четкую и чистую границу декоративного слоя. При нанесении штукатурки необходимо предохранять фасад от прямых солнечных лучей, попадания дождя и сильного ветра. Высохший и затвердевший декоративный слой покрасить краской соответствующего назначения и/или нанести слой гидрофобизирующего грунта GLIMS®FobosГрунт.

РАСХОД

3,0-3,5 кг/м² при толщине слоя 2 мм

УПАКОВКА

Бумажные крафт-мешки 25 кг (нетто).

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

При транспортировке и хранении мешки с сухой смесью следует защищать от повреждения и намокания. Срок хранения — 12 месяцев. Смесь сухая растворная декоративная, цементная, М30, Пк2, D2000, ГОСТ 28013-98. Класс радиационной безопасности — 1. Выпускается по ТУ 5745-010-40397319-2003 № 0370/12.